



Exercices des polymères organiques

1. Exercice

Le polychlorure de vinyle (PVC) peut être décrit comme la répétition de n fois le motif unitaire -CH₂-CHCl-provenant de la polyaddition de monomères de chlorure de vinyle CH₂CHCl. Le PVC peut donc être écrit comme suit : $\neg (CH_2 CHCl)_n^-$. Admettons que dans un procédé de fabrication ce motif soit répété 5000fois pour former du PVC homodispersé. Le degré de polymérisation (n) vaut 5000 pour toutes les chaînes macromoléculaires formées.

- 1. En vous aidant de la classification périodique, déterminer la masse molaire moléculaire du monomère M_{VC}
- 2. Déterminer la masse molaire moléculaire d'une macromolécule de PVC , MPVC .

2. Exercice

Le polyéthylène (PE) provient de la polyaddition de n monomères d'éthylène CH₂=CH₂. Selon le procédé d'élaboration employé, on peut obtenir des polyéthylènes de densité d différentes.

Voici les trois types de PE disponibles :

PE bd (basse densité): $0.910 \le d < 0.935$ PE uhmw (haut poids moléculaire) : $0.935 < d \le 0.950$

PE hd (haute densité) : d > 0,950

Vous disposez de 3 échantillons de PE

- 1. Récipient de stockage de liquide
- 2. Semelle de ski
- 3. Film d'emballage
- a- Calculer les densités des 3 échantillons et conclure avec :
- 1. 10x10x3mm³ et 0,288g 2. 20x60x3mm³ et 3,420g 3. 100x200x0,2mm³ et 3,680g

b- L'un des 3 échantillons est du PE uhmw. En supposant qu'il soit homodispersé et sachant qu'une mole a pour masse 2 500 000g, déterminer la quantité de matières et le nombre de macromolécules dans cet échantillon.

3. Exercice

Élaboré à partir du monomère d'éthylène $CH_2=CH_2$, le polyéthylène peut cristalliser. Å l'état totalement amorphe, sa masse volumique est égale à 0,880g/cm³, alors qu'elle est égale à 0,995g/cm³ à l'état totalement cristallisé. La maille cristalline orthorhombique centrée du polyéthylène cristallin est représenté ci-dessous. Donner :

- 1.Donner la fonctionnalité du monomère
- 2. Le nombre d'atomes contenus dans un motif et dans la maille du PE cristallin
- 3. La masse volumique de cette maille
- 4. Le degré de cristallisation d'un PE hd si ρ = 0,955g/cm³

